

DTEC BANNER CLASSIC SOLID FRONTLIT MATT 440G

ITEM	DATA	UNIT	TEST METHOD
Fabric	High tenacity yarns 100%PES(840D*8400D)		DIN EN ISO2060
Construction	Knitting 9*9	inch	DIN60001
Total weight	440	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5A
Weight of fabric	75	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5B
Weight of pvc coating	365	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5B
Tensile strength	Warp: 1300	N/5cm	DIN53354 BS3424 method6A
	Weft: 1100		
Tearing strength	Warp: 125	N	DIN53356 BS3424 method 7A
	Weft: 100		
Adhesion	60	N/5cm	DIN53357 BS3425 method9B
Suitable temperature	-20 -----+70	°C	DIN 53372 BS3424 method10
Flame retardancy	No		
Lacquering	No		

The indexes above are on average, so there will be $\pm 5\%$ tolerance of actual indexes.

ZING Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa • tel. (+48 22) 592 29 29 lub 02 • faks (+22) 592 29 07
 Biuro w Krakowie • ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków • tel. (+12) 684 39 80 • faks (+12) 684 39 81
 www.zing.com.pl • www.zingpack.com.pl • www.zinglogistics.pl • infolinia 801 322 333
 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy • KRS 0000070350
 Kapitał zakładowy 23.650.000 zł • NIP 945 18 15 789


POLSKA FIRMA