

## KRAFTCOATE

**Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta)**

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ					
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	205	270	295	320	330	350
Grubość	µm	295	405	461	510	515	578
Wytrzymałość na zginanie, GM	mN	104	260	370	475	475	653
Wytrzymałość na zginanie, MD	mN	165		595	750		1117
Wytrzymałość na zginanie, CD	mN	65		230	301		382
Szorstkość, Bendtsen, top	ml/min	50	100	100	100	50	100
Szorstkość, PPS, top	µm	1,5	2,5	2,0	2,0	1,5	2,8
Wsp (D65/10) L*			92,7			92,7	
Współrzędne kolorów (D65/10) a*			-0,2			-0,2	
Współrzędne kolorów (D65/10) b*			2,2			2,2	
Jasność	%	79	79			80	
Scott Bond	J/m <sup>2</sup>	210		190	210		210