

LITEBOARD

Tektura introligatorska, szara, makulaturowa, niepowlekana.

Zastosowania:

Stosowana do wszelkich prac introligatorskich m.in.: oprawy twardej książek, kaszerowania, produkcji opakowań tekturowych, produkcji segregatorów, teczek oraz materiałów reklamowych

Posiadane przez papiernie i papier atesty / certyfikaty:

- ▶ FSC, EN 71-3, RoHS, SVHC

Dostępność:

- ▶ grubości 1,5mm, 1,75mm, 2mm - B1LG (dostępność 01.2023r.)
- ▶ indent min. 23t- czas oczekiwania ok. 12 tygodni, minimum na pozycję 3 tony.

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

	GRUBOŚĆ (mm)	GRAMATURA (g/m ²)
LITEBOARD	0,52	310
	0,58	350
	0,67	400
	0,72	430
	0,75	450
	0,84	500
	0,92	550
	1,00	600
	1,09	650
	1,17	700
	1,33	800
	1,50	900
	1,65	1000
	1,75	1050
	2,00	1200
	2,15	1300
	2,25	1350
	2,35	1400
	2,50	1500
3,00	1800	
3,30	2000	
3,50	2100	
TOLERANCJA		
Grubość	± 5%	
Wilgotność	8,5 ± 1,5%	

Gramatury i grubości, zaznaczone kolorem pomarańczowym, dostępne są w stałej ofercie.