

KAPPA SOLID GREY

Tektura introligatorska, szara, makulaturowa, niepowlekana.

Zastosowania:

Stosowana do wszelkich prac introligatorskich m.in.: oprawy twardej książek, kaszerowania, produkcji opakowań tekturowych, produkcji segregatorów, teczek oraz materiałów reklamowych.

Dostępność:

- ▶ Dostępność wybranych gramatur i grubości uzależniona będzie od wymagań i potrzeb rynkowych
- ▶ Indent: min. 22-23 t – czas oczekiwania uzależniony od obłożenia papierni, średnio 4-5tygodni.

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

	GRUBOŚĆ (mm)	GRAMATURA (g/m ²)	SZTYWNOŚĆ ZGINANIA POPRZECZNEGO (mNm)	CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE (kPa)
KAPPA SOLID GREY	0,8	520	70	460
	0,9	585	90	720
	1,0	650	190	790
	1,1	715	260	810
	1,2	755	270	830
	1,3	820	320	860
	1,4	880	420	900
	1,5	945	460	950
	1,6	1010	560	970
	1,7	1070	840	990
	1,8	1135	870	1030
	1,9	1195	900	1070
	2,0	1260	930	1100
	2,1	1325	1080	1150
	2,2	1385	1210	1190
	2,3	1450	1310	1220
	2,4	1510	1400	1270
	2,5	1575	1540	1300
	2,6	1640	1765	1330
	2,7	1700	1820	1350
2,8	1765	1990	1370	
2,9	1830	2270	1400	
3,0	1890	2310	1500	
3,5	2205	3500	1650	

TOLERANCJA		JEDNOSTKA	METODA
Grubość	± 5%	Mm	ISO 534
Rozmiar	± 1,0 mm / ± 0,25 mm	Duże arkusze / kawałki cięte obrotowo cm / mm	
Wilgotność	8,0 ± 1,5%	%	ISO 287