

## PREMIUM BOX

Drzewny karton trzykrotnie powlekany z kremowym spodem, typu GC2, produkowany z masy chemicznej i chemotermomechanicznej. Wierzchnia warstwa powlekana pastą kaolinową (kredowana), spodnia – celulozą bieloną.

### Zastosowania:

Produkcja drukowanych opakowań na artykuły spożywcze, kosmetyki, lekarstwa i artykuły medyczne, ubrania. Produkcja display'ów. Okładki książek (oprawa miękka).

### Techniki drukowania / uszlachetniania / wykończenia:

|                    | Drukowanie<br>offsetowe | Siłdruk | Fleksografia | Rotograwura | Tłoczenie<br>bezbarnwne | Foliowanie | Lakierowanie<br>UV | Wykrwanie | Sztancowanie | Bigowanie | Zadruk strony<br>spodniej |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|
| <b>PREMIUM BOX</b> | tak                     | tak     | nie          | nie         | tak                     | tak        | tak                | tak       | tak          | tak       | *                         |

\*prosimy o kontakt z działem handlowym

### Posiadane przez papier i papiernię atesty / certyfikaty:

- ISEGA
- EN 71-3
- ISO 14001:2004
- ISO 9001:2000
- FSC
- ROBINSON TEST
- „HARD SIZED”

### Dostępność:

- z magazynu – gramatury 215, 230, 250, 270, 300, 350
- dostępny w usłudze cięcia na wybrany format w 72 h
- indent - termin realizacji ok. 3 miesięcy

### Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

| Własności                            | Jednostka        | Tolerancja | Wartości |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------|------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Gramatura</b>                     | g/m <sup>2</sup> | .+/-5%     | 215      | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 |
| <b>Grubość</b>                       | um               | .+/-5%     | 356      | 381 | 406 | 457 | 508 | 610 |
| <b>Sztywność (MD)</b>                | mN.m             | +/- 15%    | 9        | 13  | 16  | 20  | 26  | 42  |
| <b>Sztywność (CD)</b>                | mN.m             | +/- 15%    | 4        | 5,5 | 6   | 8   | 10  | 19  |
| <b>Jasność (%) Góra/ spód</b>        | %                | +/- 2%     | 91/76    |     |     |     |     |     |
| <b>Rozwarstwienie Scott</b>          | J/m <sup>3</sup> |            | >=120    |     |     |     |     |     |
| <b>Połysk (75°)</b>                  | %                |            | >=40     |     |     |     |     |     |
| <b>Absorbpcja wody góra<br/>COBB</b> | g/m <sup>2</sup> |            | <45      |     |     |     |     |     |