

## GC1 ANTARCTICA PLUS

Drzewny, powlekany karton z białym spodem typu GC1 o wysokim spulchnieniu i sztywności.

### Atesty i certyfikaty:

- ▶ ISEGA
- ▶ EN 71

### Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

| Własności                                          | Jednostka        | Metoda pomiaru       | Wartości      |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gramatura $\pm 3\%$                                | g/m <sup>2</sup> | ISO536               | 205           | 225         | 245         | 255         | 290         | 345         |
| Grubość $\pm 10$                                   | $\mu\text{m}$    | ISO534               | 310           | 340         | 390         | 415         | 460         | 555         |
| Wytrzymałość na rozdarcie ( <i>internal bond</i> ) | J/m <sup>2</sup> | TAPPI T833           | $\geq 100$    |             |             |             | $\geq 120$  |             |
| Sztywność (MD)                                     | mN.m             | Taber 15°<br>ISO2493 | $\geq 6,93$   | $\geq 9,45$ | $\geq 13,2$ | $\geq 14,9$ | $\geq 22,5$ | $\geq 29,4$ |
| Sztywność (CD)                                     | mN.m             | Taber 15°<br>ISO2493 | $\geq 3,3$    | $\geq 4,5$  | $\geq 6,3$  | $\geq 7,1$  | $\geq 10,7$ | $\geq 14,0$ |
| Jasność (D65) góra/ spód                           | %                | ISO2470              | 90/90 $\pm 3$ |             |             |             |             |             |
| Szorstkość (PPS)                                   | um               | ISO8791-4            | $\leq 1,5$    |             |             |             |             |             |
| Gładkość (wierzch)                                 | s                | ISO5627              | $\geq 100$    |             |             |             |             |             |
| Połysk (75°)                                       | %                | ISO8254              | $\geq 40$     |             |             |             |             |             |
| Absorpcja wody Cobb (60s) ( <i>wierzch</i> )       | g/m <sup>2</sup> | ISO535               | $\leq 45$     |             |             |             |             |             |

### Uwagi:

Karton przeznaczony do zadruku jednostronnego. Zadruk spodu nie jest rekomendowany i nie może być przyczyną reklamacji.