

GREYBACK

Opakowaniowa tekstura lita typu GD2. 100% makulaturowa, wielowarstwowa, powlekana, uszlachetniona mineralnym powłoczeniem z makulaturowym szarym spodem.

Charakterystyka:

- ▶ wysoka białość strony wierzchniej
- ▶ doskonała drukowność, wysoka jakość reprodukcji kolorów oraz nasycenie barw
- ▶ doskonała gładkość
- ▶ możliwość stosowania lakierów UV oraz wodnych
- ▶ bardzo dobra przetwarzalność, tj. sztancowanie, bigowanie, składanie, klejenie, kaszerowanie
- ▶ wysoka sztywność
- ▶ nadaje się do foliowania, wytłaczania na gorąco, złoceń
- ▶ stabilna i najwyższa jakość kultury pracy na liniach klejąco - pakujących
- ▶ 100% kompostowalna i biodegradowalna
- ▶ dostosowana do pośredniego kontaktu z żywnością suchą i nie tłustą

Charakterystyka:

- ▶ opakowania jednostkowe oraz zbiorcze art. przemysłowych
- ▶ opakowania zbiorcze typu „display”
- ▶ opakowania kosmetyków (np. pasty do zębów), środków czystości
- ▶ artykuły galanterii papierniczej, np. teczki, obwoluty, materiały archiwizacyjne
- ▶ elementy usztywniające np. kratownice, wkładki, przekładki, kalendarze
- ▶ jako liner powlekany do laminowania tekstury falistej i tekstur litych w wysokich gramaturach
- ▶ produkcja opakowań zbiorczych oraz opakowań jednostkowych: na kosmetyki, zabawki, artykuły sanitarne oraz spożywcze
- ▶ do zadruku jednostronnego strony wierzchniej (powlekanej)

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

PARAMETR		JEDNOSTKA	TOLERANCJA	WARTOŚĆ						METODA
Gramatura		g/m²	± 5%	230	250	300	350	400	450	
Grubość		mm	± 0.02	0.265	0.300	0.370	0.440	0.505	0.565	Pope Reel
Wilgotność		%	± 1.5	7.5						
Połysk		%	do	50						75° Połysk
Jasność (wierzch)		%	do	76						Hunter
Gładkość (wierzch)		Sec	do	40						Bekk
Sztywność	MD	mNm		4.1	5.6	11.2	18.4	25.5	36.7	Taber
	CD			2.0	3.1	5.6	7.1	9.7	14.8	
Odporność na zginanie	MD	Ilość razy (1kg)		3						M.I.T Tester
	CD			3						

Atesty i certyfikaty producenta:

FSC, ISO9001-2015, ISO14001-2015,

Atesty i certyfikaty produktu:

EN-71

ZING S.A.

Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa • tel. (+48 22) 592 29 29 • faks (+22) 592 29 07

ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków • tel. (+12) 684 39 80 • faks (+12) 684 39 81

www.zing.com.pl • infolinia 801 322 333