

GC4 KRAFTLINER HD

Brązowy karton typu liner, wytwarzany głównie z masy celulozowej (włókien pierwotnych) z niewielkim dodatkiem masy makulaturowej. Proporcje papierów składowych wynoszą około 95:5. Przeznaczony jest do produkcji opakowań na napoje, żywność, akcesoria samochodowe, kalendarze itp.

Dostępne certyfikaty:

FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001

Dostępne atesty:

ISEGA

Dostępne gramatury w ofercie magazynowej:

170, 225, 250, 300, 400, 440

Dostępne gramatury na zamówienie:

115, 125, 135, 186, 200

Podstawowe dane techniczne (wartości podawane przez producenta):

Właściwości	J.	Wartości						Metoda
Gramatura	g/m ²	115	125	135	170	186	200	ISO 536
Grubość	µm	155	165	175	220	240	255	ISO 534
Wytrzymałość na rozerwanie	kPa	530	560	600	750	800	820	ISO 2758
SCT CD	kN/m	2,4	2,6	2,8	3,3	3,6	3,9	ISO 9895
Cobb 60	g/m ²	30	30	30	30	30	30	ISO 535
Gramatura	g/m ²	225	250	275	300	400	440	ISO 536
Grubość	µm	290	325	360	390	515	565	ISO 534
Wytrzymałość na rozerwanie	kPa	850	960	990	1080	1440	1580	ISO 2758
SCT CD	kN/m	4,2	4,8	5,2	5,6	7,1	7,7	ISO 9895
SCT MD	N/m	6,5	7,1	7,5	8,1	10,4	11,5	ISO 9895
Sztywność CD	kN/m	780	850	950	1010	1220	1290	ISO 1924-3
Sztywność MD	kN/m	1800	1890	1950	2110	2650	2880	ISO 1924-3
Szorstkowość / Bendsten	ml/min	1000	1000	1150	1300	1350	1450	ISO 8791-2
Cobb 60	g/m ²	30	30	29	29	29	29	ISO 535