

NEO BOARD GC1

Drzewny, powlekany karton z białym spodem typu GC1 o wysokim spulchnieniu i sztywności.

Atesty i certyfikaty:

- ▶ FSC Credit Mix
- ▶ ISEGA
- ▶ EN-71
- ▶ FDA
- ▶ POP-s

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

Własności	Jednostka	Tolerancja	Wartości						Metoda
Gramatura	g/m ²		210 ±6	230 ±7	250 ±8	300 ±9	350 ±10	400 ±12	ISO 536
Grubość	um	± 5%	280 ±10	315 ±10	345 ±10	415 ±15	490 ±15	555 ±15	ISO 534
Wytrzymałość na rozdarcie (internal bond)	J/m ²	± 5%	≥ 100			≥ 120			TAPPI T833
Sztywność (CD)	mN.m	± 5%	≥ 2,1	≥ 3,3	≥ 3,8	≥ 6,5	≥ 10,0	≥ 14,0	Taber 15° ISO2493
Jasność (D65) góra/ spód	%	± 3%	90/90						ISO 2470
Szorstkość (PPS)	um	± 5%	≤ 1,10						ISO 8791-4
Gładkość (wierzch)	s	± 5%	≥ 100						ISO5627
Połysk (wierzch)	gloss unit	± 5%	≥ 45						ISO8254
Absorpcja wody Cobb (60s) (wierzch) góra/spód	g/m ²	± 5%	≤ 45/≤ 55						ISO535

Uwagi:

Karton przeznaczony do zadruku jednostronnego. Zadruk spodu nie jest rekomendowany i nie może być przyczyną reklamacji.