# FOLIA PP WHITE 60mic

## ACRYLIC AS500 /WHITE GLASSINE

11.2026

Folia samoprzylepna PP biała 60mic, przeznaczona do produkcji wysokiej jakości etykiet. Produkt składa się z folii PP 60mic białej błyszczącej, kleju permanentnego akrylowego AS500 oraz białego podkładu glassine o gramaturze 60 g/m².

**Charakterystyka:**

- Błyszczące wykończenie
- wysoka jakość zadruku
- permanentny klej akrylowy
- odpowiedni do powierzchni płaskich i zakrzywionych
- przystosowany do automatycznego etykietowania

**Zakres zastosowań:**

- etykiety kosmetyczne
- etykiety wymagające wysokiej jakości wielokolorowego zadruku
- aplikacje na szkle, stali, gładkich kartonach oraz pojemnikach PE

**Techniki zadruku:**
offset, flexo, typografia (letterpress), rotograwiura, sitodruk; farby UV, wodne i rozpuszczalnikowe

**Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):**

| PARAMETR | jedn. | TOLERANCJA | WARTOŚCI | METODA |
|---|---|---|---|---|
| **Materiał wierzchni – Folia PP 60mic white** | | | | |
| **Grubość** | µm | ± 3 | **60** | — |
| **Gramatura** | g/m² | ± 2 | 45 | — |
| **Klej – Permanent Acrylic AS500** | | | | |
| **Gramatura kleju** | g/m² | ± 2 | **17** | — |
| **Przyczepność początkowa (tack)** | N | — | 12 | FTM 9 |
| **Adhezja przy odrywaniu odrywania 180°** | N | — | 9 | FTM 2 |
| **Minimalna temperatura aplikacji** | °C | — | 5 | — |
| **Temperatura użytkowania** | °C | — | –20 do +80 | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Podkład – White Glassine Paper** | | | | |
| **Gramatura** | g/m² | ± 1 | **60** | ISO 536 |
| **Grubość** | µm | ± 2 | 55 | ISO 534 |

**Przechowywanie:**
Okres przechowywania: 1 rok w temperaturze ok. 20°C i przy wilgotności względnej 50%. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią. Po zadrukowaniu, zaleca się wykorzystanie materiału w ciągu 6 miesięcy, aby zapewnić najlepszą jakość. Produkt należy dokładnie przetestować w warunkach docelowego użytkowania, aby upewnić się, że spełnia wymogi konkretnego zastosowania zaleca przeprowadzenie testów materiału w docelowych warunkach zastosowania.

**ZING S.A.**
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

**www.zing.com.pl**
info.pl@zing.com.pl
tel. (+48 22) 592 29 29