THERMAL TOP/ HOTMELT / H160 YELLOW GLASSINE

70 g/m²

09.2026

Papier samoprzylepny pokryty termoczułą warstwą chemiczną przeznaczony do produkcji etykiet w technologii termicznej. Produkt składa się z papieru termicznego o gramaturze 70 g/m², kleju hotmelt oraz żółtego podkładu glassine o gramaturze 60 g/m

Charakterystyka:

- wysoka biel
- wysoka jakość zadruku
- klej hotmelt
- odpowiedni do powierzchni płaskich i zakrzywionych
- przystosowany do automatycznego etykietowania

Zakres zastosowań:

- etykiety promocyjne i przemysłowe
- etykiety produktowe
- etykiety logistyczne

Techniki zadruku:
offset, flexo, typografia (letterpress), rotograwiura, sitodruk; farby UV i rozpuszczalnikowe

Posiadane przez producenta/produkt atesty/certyfikaty:

- FSC® Mix Credit

Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

PARAMETR		jedn.	TOLERANCJA	WARTOŚCI	METODA
Materiał wierzchni – papier termiczny top					
Gramatura		g/m²	± 2	**70**	ISO 536
Grubość		µm	± 3	78	ISO 534
Biel		%	—	≥ 85	ISO 2470
Nieprzezroczystość		%	—	≥ 90	ISO 2471
Połysk		%	±5	50	T480
Gładkość		S	—	≥ 800	ISO 5627
Wytrzymałość na rozciąganie	**MD**	—	—	≥ 50n/15min	ISO 1924-2
	CD	—	—	≥ 30n/15min	ISO 1924-2
Klej – H260 hotmelt					
Gramatura kleju		g/m²	± 2	**17**	—
Przyczepność początkowa (tack)		N	—	20	FTM 9
Odporność na ścinanie		H	—	12H (≤ 2mm)	—
Adhezja przy odrywaniu odrywania 180°		N	—	12	FTM 1
Minimalna temperatura aplikacji		°C	—	0~40	—
Temperatura użytkowania		°C	—	–25 do +80	—
Podkład – Yellow Glassine Paper					
Gramatura		g/m²	± 3	**60**	ISO 536
Grubość		µm	± 5	55	ISO 534
Przezroczystość		%	± 3	49	DIN 53147

Przechowywanie:
Okres przechowywania: 1 rok w temperaturze ok. 20°C i przy wilgotności względnej 50%. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią.
Produkt należy dokładnie przetestować w warunkach docelowego użytkowania, aby upewnić się, że spełnia wymogi konkretnego zastosowania zaleca się przeprowadzenie testów materiału w docelowych warunkach.

ZING S.A.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

www.zing.com.pl
info.pl@zing.com.pl
tel. (+48 22) 592 29 29